



Polyoléfine enduite d'adhésif thermofusible

Température d'utilisation : -55°C / +110°C

Température pour rétreint complet : +120°C

Couleur : noir

Longueur: barre de 1 mètre

Découpe de manchons à la demande



Référence	Diamètre (mm)	Épaisseur paroi nominale (mm)	Conditionnement Barre de 1 mètre (qté)
XGPM-A 8/2	8/2	1,70	1
XGPM-A 9/3	9/3	1,80	1
XGPM-A 12/3	12/3	2,00	1
XGPM-A 16/5	16/5	2,20	1
XGPM-A 22/6	22/6	2,20	1
XGPM-A 28/6	28/6	2,30	1
XGPM-A 33/8	33/8	2,50	1
XGPM-A 35/12	35/12	2,30	1
XGPM-A 40/12	40/12	2,50	1
XGPM-A 55/16	55/16	2,70	1
XGPM-A 65/19	65/19	2,80	1
XGPM-A 75/22	75/22	3,00	1
XGPM-A 85/25	85/25	3,00	1
XGPM-A 95/25	95/25	3,00	1
XGPM-A 100/29	100/29	3,00	1
XGPM-A 115/35	115/35	3,00	1
XGPM-A 140/42	140/42	3,00	1
XGPM-A 160/50	160/50	3,00	1
XGPM-A 180/58	180/58	3,00	1
XGPM-A 205/65	205/65	3,00	1
XGPM-A 235/65	235/65	3,00	1
XGPM-A 265/75	265/75	3,00	1
XGPM-A 300/85	300/85	3,00	1
XGPM-A 350/105	350/105	3,00	1
XGPM-A 380/150	380/150	3,50	1
XGPM-A 410/150	410/150	4,00	1